

**APPLICAZIONE:** Questo materiale può essere utilizzato per riparare e sigillare buchi di sabbia, crepe e rotture di prodotti in acciaio, ferro ed alluminio come radiatori, fusioni metalliche, attrezzature meccaniche e ricambi auto.

**INDICAZIONI:**

1. La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta e senza olio.
2. Mescolare la parte A e la parte B con un rapporto di miscelazione 1:1.
3. Applicarlo sulla superficie delle parti da riparare.
4. Cura dopo 12 ore.

**Informazioni sui component**

ELEMENTO	INGREDIENTE	%	RISCHIO
1	Resina Epossidica	20-48	Basso
2	Assistente	0.1-5	Basso
3	Agente indurente modificato dell'amina	20-48	Basso